

Acelerador BioCoat SUP250

Información del Producto

El Acelerador BioCoat SUP250 acelera los tiempos de secado del BioCoat SUP250. No contiene microplásticos ni olores, y permite que el BioCoat SUP250 mantenga su durabilidad y longevidad.

Aplicación

Preparación de la Superficie:

1. Para recubrimientos estructurales de alta resistencia, elimine contaminantes de la superficie como pintura, películas de óxido, aceites, polvo, agentes desmoldantes y otros contaminantes.
2. Use guantes para minimizar el contacto con la piel.

Instrucciones de Mezcla para un Kit de 1 Galón:

1. Mezcle bien la Parte A antes de usar. Use una paleta de pintura o un mezclador de taladro.
2. Agregue toda la Parte B a la Parte A.
3. Mezcle durante 5 minutos usando una paleta de pintura o un mezclador de taladro.
4. Agregue 28 onzas líquidas de agua a la Parte A.
5. Mezcle durante 5 minutos usando una paleta de pintura o un mezclador de taladro.
6. Agregue todo el contenido del Acelerador a la Parte A si se desea un secado más rápido.
7. Cuando se agrega el Acelerador, el tiempo de secado del recubrimiento es de aproximadamente 10 a 12 horas. Sin el Acelerador, el tiempo de secado es de aproximadamente 20 a 24 horas.
8. Mezcle durante 5 minutos usando una paleta de pintura o un mezclador de taladro.
9. Aplique con brocha, rodillo o pulverizador sobre el sustrato.
10. Espesor de aplicación: 3-4 ml. secos (6-8 ml. húmedos).
11. Vida útil de la mezcla: aproximadamente 1 hora.
12. Tiempo de secado: 10-12 horas en condiciones ambientales (21°C, 30% de humedad). El tiempo de secado será mayor en temperaturas más bajas y/o mayor humedad.
13. Tiempo de curado completo: 5 días.

Ventajas

- 25% de contenido biobasado.
- Acelera los tiempos de secado del BioCoat SUP250.

