

BioCoat SWaE250

Información del Producto

Base: Primer epóxico a base de plantas (30%), reducción de huella de carbono.

Propiedades:

- 62% sólidos, bajo COV, sin olor, seguro para interiores.
- Adherencia >422 psi en concreto, fácil aplicación (brocha / rodillo).
- Vida de mezcla 1 hora, tiempo de secado 8 horas.
- Resistencia a solventes (MEK 4000+).

Uso ideal: Base para concreto / metal en ambientes interiores o con restricciones de COV.

Aplicación

Instrucciones de Mezcla:

1. Mezcle bien la Parte B antes de usar. Use una paleta de pintura y asegúrese de remezclar los sólidos que se hayan asentado en el fondo del recipiente. Raspe los sólidos del fondo y los lados del recipiente con la paleta y mézclelos nuevamente en la solución. Este proceso tomará aproximadamente 5 minutos.
2. Agregue toda la Parte B a la Parte A.
3. Mezcle durante 5 minutos usando una paleta de pintura o un mezclador de taladro.
4. Agregue 20 onzas líquidas de agua a la mezcla en la Parte A.
5. Mezcle durante 5 minutos usando una paleta de pintura o un mezclador de taladro.
6. Aplique con brocha, rodillo o pulverizador sobre el sustrato.
7. Espesor de aplicación: 3-4 ml. secos (6-7 ml. húmedos).
8. Vida útil de la mezcla: aproximadamente 1 hora.
9. Tiempo de secado: 3-4 horas en condiciones ambientales (21°C, 30% de humedad). El tiempo de secado será mayor en temperaturas más bajas y/o mayor humedad.
10. La siguiente capa (capa superior o principal) se puede aplicar una vez que el C25EPWB esté seco.
11. Tiempo de curado completo: 5 días.

Ventajas

- 25% de contenido biobasado.
- Bajo olor.
- Reducible con agua hasta un 20%.
- Baja viscosidad.
- Más del 60% de sólidos.
- Bajo en COV.
- Contribuye a créditos LEED.

